

製品をご使用になる前にこの説明書をよくお読みの上、保管して下さい。

使用上の注意



警告

この製品は有害物質です。またBELZONA9411 (離型剤)については可燃性(火気厳禁)です。取扱には充分注意して下さい。

1. 作業場所では十分な換気を行って下さい。
2. 万一ガスを吸引した場合は新鮮な空気を吸って下さい。
3. 必ず保護手袋をつけて作業を行って下さい。直接肌に触れると、皮膚に傷害が発生することがあります。
4. 誤って目に入った場合は、水で15分以上すすぎ、かゆみなどの異常が残る場合は専門医に相談して下さい。
5. 誤って飲み込んだ場合は、胃の中のものは吐き出さないで下さい。直ちに、口の中を水ですすぎ、大量の水を飲み、早急に専門医に相談して下さい。
6. 部外者や子供が触れる可能性のある場所に放置しないで下さい。



注意

1. 他の製品、薬品、その他のものと混合しないで下さい。
2. 廃棄にあたっては砂などの吸収材質に染み込ませ、固化させた上で指定容器に入れて密封し、廃棄して下さい。

詳細データについては、「製品安全データシート」をご参照下さい。※製品安全データシートは弊社ホームページより取得するか、又は弊社までご請求下さい。。安全にご使用いただくためにこの説明書の内容と各使用条件を充分考慮の上、取扱方法を決定して下さい。

BELZONA 9341 (リンフォースメント テープ (補強テープ))

■ベルゾナ1000シリーズと併用する場合

- a) ベルゾナ1000シリーズ製品を、事前に必要なサイズに切っておいた、ベルゾナ9341 (リンフォースメント・テープ) に塗布します。
- b) 塗布済みベルゾナ9341 (リンフォースメント・テープ) を損傷箇所に押し付けてあてがいます。パイプの場合などはラップするように巻きつけ、きつく引っ張ります。この際、ベルゾナ9341 (リンフォースメント・テープ) の塗布面側を母材に押し付けるようにしなければなりません。
- c) 完全にウエットな状態を作り出すように、ベルゾナ9341がベルゾナ1000シリーズに浸かるようにします。(＊ムラのないようにする)
- d) ベルゾナ1000シリーズをオーヴァーコート (上塗り/重ね塗り) します。
- e) 必要に応じ、ベルゾナ9341とベルゾナ1000シリーズを重ね塗りします。

■ベルゾナ2000シリーズと併用する場合

- a) 損傷箇所にベルゾナ2000シリーズ製品を塗布します。
- b) 必要に応じた各種幅のベルゾナ9341を被せ、ムラなく浸かるようにします。
- c) ベルゾナ2000シリーズ製品をオーヴァーコートします。

■荷姿

10m (75mm幅)

BELZONAR 9411 (離型剤)

■ 製品概要

成型・型取りなどベリゾナ製品を接着させたくない場合に使用します。シャフト・ベアリングハウジング等の現場にて精度を必要とする成型に便利です。

■ 非ポーラスな表面への適用

- 施工対象となる表面の汚れ、油分等を適切なクリーナーで拭き取り、乾燥させます。
- 使用前に缶を振ります。
- キャップ付属のハケ、又はややしっかりした毛質のハケで薄く均質に塗布して下さい。
- ベルゾナ製品と触れる前に乾燥させて下さい（“乾燥時間”の項参照）

■ ポーラスな面への適用

- 施工対象となる表面の汚れ、油分等を適切なクリーナーで拭き取り、乾燥させます。
- ポーラスな表面を適切な塗料等を塗布して平滑な面をつくり、乾燥させます。
- ベルゾナ9411（離型剤）缶を振って下さい。
- b) で処理し平滑になった表面に、キャップ付属のハケ、又はややしっかりした毛質のハケで薄く均質に塗布し、乾燥させます。

■ 標準乾燥時間

乾燥時間は塗布したベルゾナ9411（離型剤）の膜厚及び大気の流れ、湿度そして母材の温度により左右されます。冷たい母材に厚塗りした場合、顕著に延長することになります。20℃標準で、ベルゾナ9411（離型剤）は15分～20分でオーヴァーコーティング出来る程度に乾燥します。

温度 20℃

乾燥時間の目安 15分～20分

■ 低温時使用の際の注意事項

母材表面が5℃以下の場合、ベルゾナ9411（離型剤）を使用する前に、母材を加温下さい。また、ベルゾナ9411（離型剤）は10℃以下になるとゲル化が進みます。20℃～30℃にベルゾナ9411（離型剤）を温め、液状になってから使用してください。

■ 塗布率

実務的なガイドラインとしては、滑らかなスチール表面を対象とすると、1缶当り3.7㎡が塗布率となります。粗い状態や不均質な状態の表面では、塗布率は50%程度減少することがあります。

■ 適合性

ベルゾナ9411（離型剤）は特定のタイプのプラスチックに対して、影響を与える恐れがあります。何らかの疑いがある場合、溶解しないか、事前にごく小さい範囲で試して下さい。

■ ベルゾナ9411（離型剤）の除去

乾燥したベルゾナ9411（離型剤）のフィルムを除去する必要がある場合、クリーナーを染み込ませた布で表面を拭き取って下さい。

■ 荷姿

100g

■ 保存期限

保存期限は製造日より5年です。長期保存した場合、良く振って使用/再保存します。



注意

保管状態が悪いと物性が劣化することがあります。

容器は密封し、直射日光の当たらない換気の良いところに保管して下さい。



” 限りある資源の保全をモットーに ”

ジャパンモレキュラーサービス株式会社

〒448-0028 愛知県刈谷市桜町5丁目34番地

【本 社】TEL 0566(23)2411

FAX 0566(23)4854

URL ; <http://www.japamole.co.jp>

*この取扱説明書のデータは当社の実地試験もしくは公共機関の試験に基づいて作成されたものであり正確を期しておりますが保証するものではありません。

*ご使用前には必ず本書、安全データシートを読んでから正確にお使い下さい。

*BelzonaロゴはBelzona Polymerics Ltd.の英国及びその他の国における商標です。

*その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

*各種認定は、英国Belzona Polymerics Ltd.その他各社が取得したものです。

*Belzona Polymerics Ltd.

Claro Road, Harrogate, HG14AY, England Tel ; +44 (0) 1423 567641

*この取扱説明書の内容は2004年8月現在のもので無断複写を禁じます。

*内容については予告なく変更する場合があります。

*お問い合わせはアドバイザーもしくは弊社までご連絡ください。